


## SCHEMA TECNICA/ TECHNICAL SHEET

### PELLE ANTIGUA VINTAGE - ELEGANCE

	METODO Method	VALORI Value
Spessore	0,9-1,1 mm	
Tipologia	Pigmentata - Fiore cerata	
Materia prima	Pelle Bovina di origine Europea/Extraeuropea	
Concia	Ai sali di Cromo	
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLO STROFINIO: – SECCO (dry) 1.000 cicli – UMIDO (wet) 40 cicli – CON SUDORE ALCALINO 20 cicli	UNI EN ISO 11640:2000	>= 4 scala dei grigi >= 4 scala dei grigi >= 4 scala dei grigi
SOLIDITÀ ALLA LUCE ARTIFICIALE (colourfastness to light)	UNI EN ISO 105-B02	5 scala dei blu
ADESIONE DELLA RIFINIZIONE A SECCO	UNI EN ISO 11640:2009	>= 3,5 N/10mm
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE (strappo singolo)	UNI EN ISO 3377-1:2012	>= 20 N
RESISTENZA ALLA FLESSIONE (50.000 cicli)	UNI EN ISO 5402-1:2012	>= 30.000
INFIAMMABILITÀ - test del fiammifero	UNI EN ISO 1021-2:2006	Mancata accensione
INFIAMMABILITÀ - test della sigaretta	UNI EN ISO 1021-2:2006	Mancata accensione

#### MANUTENZIONE (cleaning)



#### NOTE