






SCHEDA TECNICA/ TECHNICAL SHEET

TESSUTO CAT. 3 VAR. 401 --> 424

	METODO Method	VALORI Value
COMPOSIZIONI (composition)		46% CO - 45% PC - 9% PL
ALTEZZA (width)		140 cm
PESO (weight)		720 gr/ml
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (abrasion resistance) MARTINDALE	UNI EN ISO 12947-1	40.000 giri
RESISTENZA AL PILLING (pilling resistance)	UNI EN ISO 12945-2	4
SOLIDITÀ ALLA LUCE (colourfastness to light)	UNI EN ISO 105-B02	4
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO (colourfastness to crocking) – SECCO (dry) – UMIDO (wet)	UNI EN ISO 105 X12	4 4

STABILITA' DI LAVAGGIO (dimensional stability)	Trama / weft %	Ordito / warp %
SECCO (dry)	1	2
ACQUA (washing)	1	2

MANUTENZIONE (cleaning)
    

NOTE

TESSUTO 100% ECO-SOSTENIBILE

I filati utilizzati sono ecologici poichè prodotti riducendo al minimo l'impatto dell'intero ciclo produttivo (tinture naturali e riciclo dell'acqua). Le fibre sintetiche non biodegradabili, vengono riportate alla loro composizione originaria attraverso una depolimerizzazione, rigenerate e quindi riciclate, garantendone l'ecosostenibilità