



SCHEMA TECNICA/ TECHNICAL SHEET

PELLE SOFT

	METODO Method	VALORI Value
Spessore	1,4-1,6 mm	
Tipologia	Pigmentata - Fiore corretto - Tintura all'anilina passante in botte	
Materia prima	Pelle Bovina di origine Europea/Extraeuropea	
Concia	Ai sali di Cromo	
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLO STROFINIO: – SECCO (dry) 1.000 cicli – UMIDO (wet) 250 cicli – CON SUDORE ALCALINO 80 cicli	UNI EN ISO 11640:2000	>= 4 scala dei grigi >= 4 scala dei grigi >= 4 scala dei grigi
SOLIDITÀ ALLA LUCE ARTIFICIALE (colourfastness to light)	UNI EN ISO 105-B02	>= 6 scala dei blu
ADESIONE DELLA RIFINIZIONE A SECCO	UNI EN ISO 11640:2009	>= 2 N/10mm
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE (strappo singolo)	UNI EN ISO 3377-1:2012	>= 20 N
RESISTENZA ALLA FLESSIONE (50.000 cicli)	UNI EN ISO 5402-1:2012	Nessuna rottura
INFIAMMABILITÀ - test del fiammifero	UNI EN ISO 1021-2:2006	Mancata accensione
INFIAMMABILITÀ - test della sigaretta	UNI EN ISO 1021-2:2006	Mancata accensione

MANUTENZIONE (cleaning)



NOTE